



Composición

Goma SBR

Características técnicas

Caucho SBR.

Aplicación

Especial para válvulas y juntas.

 **Color:** Rojo

 **Ancho:** 1400

Ref. 8020

Dureza +/- 5 Shoe A	Temp. °C	Densidad +/- 5 g/cm³	Punto rotura MPa min.	Elongación %	I. abras mm³
65	-20 +70	1.6	4	250	-

Resistencias Químicas



Ozono	Ácidos	Alcalinos	Aceites	Hídroc.	Abrasión
3	3	2	-	-	2

Leyenda: 1 Muy buena 2 Buena 3 Moderada - No recomendable

Espesores



1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	30
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----