Plancha de goma común

SBR

Estireno-Butadieno

Composición

Goma blanca
SBR 1,60

Características técnicas

SBR caucho blanco.

Aplicación

Juntas de sello, aislamiento acústico, no marca.

Color: Blanco

Ancho: 1400

	Dureza +/- 5 Shoe A	Temp. °C	Densidad +/- 5 g/cm³	Punto rotura MPa min.	Elongación %	I. abras mm³
Ref. 6920	65	-15 + 80	1,60	5	400	-

Resistencias Químicas

Ozono	Ácidos	Alcalinos	Aceites	Hidroc.	Abrasión
3	**3**	**2**	**-**	**-**	**3**

Leyenda: **1** Muy buena **2** Buena **3** Moderada - No recomendable

Espesores

1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	30