



#### Composición

Goma común  
SBR 1,50

#### Características técnicas

Caucho estándar  
buena resistencia a la  
abrasión y el frío.

#### Aplicación

Juntas de  
estanqueidad,  
revestimientos,  
instalaciones sin  
contacto químico.



**Color:** Negro



**Ancho:**  
1000 - 1400

**Ref. 6220**

| Dureza<br>+/- 5 Shoe A | Temp.<br>°C | Densidad<br>+/- 5 g/cm³ | Punto rotura<br>MPa min. | Elongación<br>% | I. abras<br>mm³ |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 65                     | -10 + 70    | 1,50                    | 3                        | 180             | -               |

#### Resistencias Químicas



| Ozono | Ácidos | Alcalinos | Aceites | Hidroc. | Abrasión |
|-------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3     | 3      | 3         | -       | -       | 3        |

**Leyenda:**

1 Muy buena

2 Buena

3 Moderada

- No recomendable

#### Espesores



|   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|