



### Composición

Goma de caucho SBR 1,50

### Características técnicas

Caucho grabado lagrimada.

### Aplicación

Suelos, revestimientos.

 **Color:**  
Negro lagrimada

 **Ancho:** 1200

**Ref. 6230**

| Dureza<br>+/- 5 Shoe A | Temp.<br>°C | Densidad<br>+/- 5 g/cm³ | Punto rotura<br>MPa min. | Elongación<br>% | I. abras<br>mm² |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 70                     | -10 + 70    | 1,50                    | 3,5                      | 200             | -               |

### Resistencias Químicas



| Ozono | Ácidos | Alcalinos | Aceites | Hidroc. | Abrasión |
|-------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3     | 3      | 3         | -       | -       | 3        |

**Leyenda:** 1 Muy buena    2 Buena    3 Moderada    - No recomendable

### Espesores



|   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|