



Composición

Silicona V.M.Q.

Características técnicas

Plancha de alta resistencia a la temperatura, al envejecimiento, al frío y al ozono.

Aplicación

Industria química, aplicaciones industriales.

Color:
Translúcido

Ancho:
1200

Ref. 7120

Dureza +/- 5 Shoe A	Temp. °C	Densidad +/- 5 g/cm³	Punto rotura MPa min.	Elongación %	I. abras mm²
60	-60 + 225	1,25	6	300	-

Resistencias Químicas



Ozono	Ácidos	Alcalinos	Aceites	Hídroc.	Abrasión
1	1	2	-	-	3

Leyenda: 1 Muy buena 2 Buena 3 Moderada - No recomendable

Espesores



1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	30
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----